

ООО «Гринсолюшн»

ИНН 9705072593
КПП 772201001

109316,
Москва, Проспект
Волгоградский, дом
28А, пом I этаж 3
комната 1

БИК 044525593
АО «Альфа-Банк»

Инструкция по эксплуатации плит тепло- и звукопоглощающих фибритовых на портландцементе СЕЛЕНИТ (CELENITH)

Декоративно-акустические плиты Селенит (Celenith) производятся серийно по ТУ 16.21.22-001-03776793-2018.

Декоративно-акустические плиты Селенит (Celenith) состоят из натуральных компонентов и широко применяются для улучшения акустики в помещениях различного функционального назначения (кинотеатры, театры, бассейны, музыкальные студии, тир, конференц-залы, рестораны и др.).

Декоративно-акустические плиты Селенит (Celenith) отличаются высокой механической прочностью, ремонтпригодностью, долговечностью.

Транспортировка и хранение

При хранении, монтаже и эксплуатации плит Селенит (Celenith) должен соблюдаться нормальный температурно-влажностный режим (согласно СП 50.13330.2012):

1. относительная влажность воздуха в помещении: 40 - 60 %
2. температура воздуха: от +12 до +24 С.

Плиты Селенит (Celenith) перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов с обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.

Плиты хранятся в сухих закрытых складах только в горизонтальном положении на поддонах или опорах одинаковой толщины. Запрещено хранение плит в вертикальном положении.

Не допускается хранение плит непосредственно на земле.

Хранение плит Селенит (Celenith) на открытом воздухе допустимо только в целях погрузо-разгрузочных работ с обязательной защитой от прямого попадания атмосферных осадков.

Акклиматизация

Перед установкой с плит Селенит (Celenith) необходимо снять заводскую упаковку и дать им пройти акклиматизацию от 4 до 7 дней в отделяемом помещении. Условия акклиматизации не должны отличаться от условий эксплуатации помещения!

При проведении монтажных работ без предварительной акклиматизации возможно появление увеличенных зазоров между плитами за счет их сжатия. Это связано с тем, что во время транспортировки и хранения, плиты могут поглощать избыточную влагу.

Допуски

Плиты Селенит (Celenith) состоят из природных материалов - древесного волокна, цемента и жидкого стекла - в связи с этим возможны незначительные отличия между плитами. Заявленные технические характеристики, размеры и вес плит указаны для акклиматизированных плит при температуре 23 +/- 2 °С, относительной влажности 50 +/-5%. Отклонения от рекомендуемых условий хранения, акклиматизации и монтажа может повлиять на изменение размеров и веса плит.

Монтаж и эксплуатация

Монтаж плит производится на металлический каркас из профилей в соответствии с инструкцией производителя.

Разметку каркаса и раскладку плит желательно производить от центра комнаты.

Плиты Селенит (Celenith) закрепляются на каркас при помощи универсальных саморезов 3,5x45 мм с предварительным просверливанием панели под диаметр самореза.

Не утапливайте головку самореза в панель!

Возможно закрепление плит Селенит (Celenith) непосредственно к ограждающим конструкциям при помощи специализированного строительного клея. Также возможен монтаж на деревянный каркас.

Разметка и обрезка производится с тыльной стороны панели. Обрезка плиты может быть выполнена при помощи циркулярной пилы, электрического лобзика или ножовки с мелкими зубьями. После обрезки край плиты обрабатывается абразивами и декорируется в цвет плиты

При необходимости плотной подгонки плит Селенит (Celenith) используется деревянный или резиновый молоток и деревянный брусок.

После монтажа плит головки саморезов декорируются в цвет плит.

Возможна окраска плит после монтажа. Окраска плит производится в несколько слоев вододисперсионной краской из пульверизатора.

Окраска валиком - запрещена, т.к. приводит к снижению звукопоглощающих свойств плит, а так же размоканию плиты при строительных работах и выделению жидкого стекла, который входит в состав плиты, на поверхность в виде белесых пятен на лицевой поверхности.

Уход за панелями осуществляется при помощи пылесоса с щеткой. Если в процессе установки или эксплуатации на лицевой поверхности плит появились загрязнения, их можно удалить с помощью слегка влажной ткани. В случае незначительных локальных повреждений плиты Селенит (Celenith) легко ремонтируются.

Необходимо при помощи ножа аккуратно удалить поврежденные ворсинки, затем тонкой кистью подкрасить образовавшиеся пробелы.

Плиты Селенит (Celenith) обычно не требуют последующего ухода. Тем не менее, мы рекомендуем периодическую очистку вместе с другими поверхностями.

Обращаем внимание

Любое стороннее воздействие воды или влажосодержащих продуктов на панель, как на лицевую поверхность, так и на заднюю поверхность в смонтированном положении, может привести к появлению белесых пятен, возникающих из-за размывания жидкого натриевого стекла.

При появлении данных пятен необходимо покрасить поверхность плиты **только! из пульверизатора.**

Генеральный директор ООО «Гринсолюшн»

Волинщиков М.В

